H_2O 110%

126%

20KG

[Fiche technique]

Sépiolite calcinée 20 kg 15/30

Réf. 909025

Absorbant sépiolite calcinée 15/30 utilisable sur revêtement routier par le Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement selon norme NFP 98-190, numéro d'homologation : ABS 2002/17.
Absorbant de haute dureté pour tous types d'écoulements.

Informations complémentaires

Granulométrie :

Malla ASTM	mm	
> 14	> 1,40	Max 1 %
14 - 60	1,40 - 0,25	Min 97,5 %
< 60	< 0,25	Max 1,5 %

Humidité : Max 2%.
Perte au feu 1000°C (four) : Max 3%.
Densité apparente (BS 1460) : 0,58 g/cm3 +/- 0,06.

Essais réalisés par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées de Paris.
Pouvoir absorbant (NF T 90-361) : Max 2 %.
- Eau : 110 %.
- Hydrocarbures : 126 %.

Niveau d'émission de poussières (NF T 90-PR) : 0,5 %.
Taux d'adhérence résiduel : 95,40 %.

Caractéristiques techniques

Marque	Sepisorb
Volume	20 kg
Conforme 10g	Non
Unité de vente	Le sac de 20 Kg
Etanche	Non